



**Жидкость на синтетической основе для автоматических трансмиссий и гидравлических систем.**



## ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется для любых автоматических трансмиссий и силовых переключений передач, а также для гидравлических систем в тех случаях, когда изготовитель рекомендует жидкость типа DEXRON® III:
  - автоматические коробки передач;
  - коробок передач с силовым переключением;
  - гидравлических муфт;
  - гидроусилителей рулевого управления

## КЛАССИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

### Одобрения производителей:

- ALLISON C4
- FORD MERCON®
- Level DEXRON® III G
- MAN 339 Type V-1
- MAN 339 Type Z-2
- MB-Approval 236.5
- RENAULT DP0
- VOITH H 55.633535
- ZF TE-ML 14B, 16L

## ПРЕИМУШЕСТВА

### Комфорт во время движения, отсутствие вибраций

- Исключительная термическая стабильность и стойкость к окислению, при которой предотвращая образование отложений в погруженных муфтах.

### Стабильность свойств в течение более длительного периода

- Отличная низкотемпературная текучесть и повышенная смазывающая способность, обеспечивающая бесшумную работу коробки без чрезмерного скольжения при всех температурах и на всех скоростях.

### Увеличенный интервал между заменами масла.

- Специальные трение свойства адаптированы к материалам покрытий муфт, тормозов и систем блокировок, установленных в современные коробки передач.
- Отличная совместимость с муфтами. Хорошие противоизносные и антикоррозионные свойства, низкая склонность к пенообразованию.

### Экономия топлива

- Инертен к цветным металлам (меди и т.д.).
- Поддержание физико-химических свойств на оптимальном уровне в течение всего срока службы, рекомендуемого производителем.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ELFMATIC G3 SYN

Плотность при 15 °C	--
Кинематическая вязкость при 40 °C	мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	-
Температура застывания	°C

### Стандарт

ASTM D1298	0,867
ASTM D445	36
ASTM D445	7,2
ASTM D2270	169
ASTM D97	-55

### Значение

Указанные выше характеристики являются средними значениями, полученными при изменении условий эксплуатации и не являются спецификацией.

**TOTAL LUBRIFIANTS**  
562 avenue du Parc de l'Ile  
92029 Nanterre  
FRANCE

### ELFIVIATIC G3 SYN

Обновление: 10/2014  
1/1



Это масло при правильном использовании и обращении не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье.  
Паспорт безопасности продукта может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.